

Инструкция по монтажу стеклянной мозаики

Рекомендуем доверить укладку мозаики квалифицированным специалистам, знакомым со всеми тонкостями этого процесса.



Поверхность для монтажа должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой. Отшлифуйте поверхность для получения белого фона. Температура воздуха в помещении должна находиться в пределах +5...+40 °С.



Убедитесь в качестве и правильной стыковке составных частей изображения, а также отсутствии дефектов у мозаичных плиток-матриц. Для этого извлеките плитки-матрицы из упаковок и на ровной поверхности составьте из них изображений.

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.



Расстелите плитки-матрицы на ровной поверхности так, чтобы расстояние между соседними плитками было равно расстоянию между стеклянными элементами мозаики: квадратами, прямоугольниками, ромбами и т.п. (~2 мм).

Измерьте горизонтальную и вертикальную стороны полученного изображения. Перенесите размеры на подготовленную поверхность, расчертите её на квадраты соответствующих размеров плиток-матриц, используя уровень, линейку и рулетку.



Для монтажа мозаики используйте в качестве монтажного клея и затирки двухкомпонентный эпоксидный клей MAPEI Kerapoxu



Design №700 (прозрачный). Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению монтажного клея и соблюдайте её. Инструкция для этой затирки можно скачать по ссылке https://arthouz.ru/upload/files/manual/mapei_kerapoxy.pdf.

Категорически запрещается использовать клей и затирку на цементной основе.



Плоской стороной шпателя равномерно нанести клей на стену. Зазубренной стороной шпателя с размером зубьев 2-3 мм «причесать» клей.

Приклейте плитки-матрицы к поверхности лицевой стороной вверх, прижимая их резиновым шпателем или прокатывая резиновым валиком.

Убедитесь, что расстояние между плиткам-матрицами равно расстоянию между стеклянными квадратами.



Слой клея не должен занимать более 1/3 глубины шва. Перед началом затирки выдержите время до высыхания клея согласно инструкции.

Резиновым шпателем нанесите затирку в вертикальных и горизонтальных направлениях, покрывая за один раз не более 2 кв.м.

Слой затирки должен занимать не менее 2/3 глубины шва. Удалите лишнюю затирку резиновым шпателем, перемещая его по диагонали.

Влажной губкой моделирования и очистки поверхности удалите остатки заполнителя, одновременно профилируя швы. Работайте

АРТХАУЗ



всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно и сохраняя губку плоской с тем, чтобы не вымывать затирку из шва.

При необходимости используйте очиститель, если остались мутные места. После затвердения можно использовать средство для протирки стекла, чтобы придать блеск.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, применения рекомендуемых затирочных и клеевых смесей, эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Гарантийный срок хранения – 1 год.

Интернет-магазин «Артхауз»

8-800-707-21-35

8-927-207-23-35 (Воцап, Вайбер, Телеграм)

arthouz.ru